



# WDF-05

## PRO DOKONALÝ SPOJ

Velmi rychlé modré tixotropní lepidlo na PVC určené ke spojování (pružných) hadic, trubek, nátrubků a armatur.

- Pro tlakové a odpadní systémy
- Ideální pro použití ve vlhkém prostředí, v bazénech a vřívkách
- Vhodné pro pružné hadice i tvrdé PVC
- Pro spoje s přesahem i volné spoje (vyplňování mezer)
- Tolerance: tlakový spoj max. 0,2 mm / rozdíl v průměru max. 0,8 mm (u pružných hadic max. 0,3 mm)
- Vhodné pro průměry do 160 mm
- Max. 16 barů (PN 16)



**WRAS**

**EN 14814**

**EN 14680**



**Griffon.**

Značka pro profesionály.

Griffon je značka společnosti Bison International.

[www.griffon.eu](http://www.griffon.eu)

# WDF-05 PRO DOKONALÝ SPOJ



Velmi rychlé modré tixotropní lepidlo na PVC

## POKYNY K POUŽITÍ



### KROK 1

Uřízněte trubku kolmým řezem, odstraňte ošřepky a zkoste hrany.



### KROK 2

Očistěte povrch, který má být lepen, pomocí prostředku Griffon Cleaner.



### KROK 3

Naneste rychle a rovnoměrně lepidlo NA CELOU LEPENOU PLOCHU (4 až 6x) na oba povrchy (na trubku silnou vrstvu, na nátrubek tenkou vrstvu).



**SNADNO  
RYCHLE  
SPOLEHLIVĚ**

### KROK 4

Díly okamžitě spojte. Odstraňte přebytečné lepidlo. Během prvních 10 minut spoj nevystavujte námaze.

## JEDINEČNÉ PLASTOVÝ BALENÍ

VÍČKO SE OTEVÍRÁ RYCHLÝM OTOČENÍM O ČTVRT OTÁČKY



NEREZIVÍ A NEDEFORMUJE SE

VŽDY SE SNADNO OTEVÍRÁ A ZAVÍRÁ, I SE ZBYTKY LEPIDLA

TRVANLIVÉ

ERGONOMICKÉ VÍČKO S POHODLNÝM UCHOPENÍM



INTEGROVANÁ ŠTĚTKA VE VÍČKU



ROVNOMĚRNÉ NANAŠENÍ LEPIDLA



SNADNÉ A RYCHLÉ NANAŠENÍ LEPIDLA

## DOBA TVRDNUTÍ\*

Ø	16 - 50 mm			63 - 110 mm			125 - 160 mm		
	5 barů	10 barů	16 barů	5 barů	10 barů	16 barů	5 barů	10 barů	16 barů
5°C - 15°C	30 min.	1 hod.	4 hod.	1 hod.	2 hod.	8 hod.	4 hod.	16 hod.	32 hod.
>15°C	15 min.	30 min.	2 hod.	30 min.	1 hod.	4 hod.	2 hod.	8 hod.	16 hod.
Pružné hadice 24 hod									

TENTO VÝROBEK POUŽÍVEJTE V KOMBINACI S:



\* Doba tvrdnutí se může lišit i v závislosti na povrchu, množství použitého výrobku, vlhkosti a okolní teplotě.