



UNI-100[®]

PRO DOKONALÝ SPOJ

Rychlé tixotropní lepidlo na tvrdé PVC určené na lepení trubek, nátrubků a armatur.

- Pro tlakové a odpadní systémy
- Schváleno pro systémy s pitnou vodou
- Pro spoje s přesahem i volné spoje (vyplňování mezer)
- Tolerance: tlakové spoje max. 0,2 mm / rozdíl v průměru max. 0,8 mm
- Vhodné pro průměry do 315 mm
- Max. 16 barů (PN 16)



Griffon.

Značka pro profesionály.

Griffon je značka společnosti Bison International.

kiwa



WRAS



EN 14814

EN 14680

CE KTW

www.griffon.eu

UNI-100[®]

PRO DOKONALÝ SPOJ



Rychlé tixotropní lepidlo na tvrdé PVC

POKYNY K POUŽITÍ



KROK 1

Uřízněte trubku kolmým řezem, odstraňte ořepky a zkoste hrany.



KROK 2

Očistěte povrch, který má být lepen, pomocí prostředku Griffon Cleaner.



KROK 3

Naneste rychle a rovnoměrně lepidlo NA CELOU LEPENOU PLOCHU (4 až 6x) na oba povrchy (na trubku silnou vrstvu, na nátrubek tenkou vrstvu).



**SNADNO
RYCHLE
SPOLEHLIVĚ**

KROK 4

Díly okamžitě spojte. Odstraňte přebytečné lepidlo. Během prvních 10 minut spoj nevystavujte námaze.

JEDINEČNÉ PLASTOVÝ BALENÍ

VÍČKO SE OTEVÍRÁ RYCHLÝM OTOČENÍM O ČTVRT OTÁČKY



VŽDY SE SNADNO OTEVÍRÁ A ZAVÍRÁ, I SE ZBYTKY LEPIDLA

TRVANLIVÉ, NEREZIVÍ A NEDEFORMUJE SE

MANŽETA ZACHYCUJÍCÍ ODKAPÁVAJÍCÍ LEPIDLO

ERGONOMICKÉ VÍČKO S POHODLNÝM UCHOPENÍM



INTEGROVANÁ ŠTĚTKA VE VÍČKU



ROVNOMĚRNÉ NANAŠENÍ LEPIDLA



SNADNÉ A RYCHLÉ NANAŠENÍ LEPIDLA

DOBA TVRDNUTÍ*

Ø	16 - 63 mm		75 - 110 mm		125 - 315 mm	
	10 barů	16 barů	10 barů	16 barů	10 barů	16 barů
5°C - 10°C	4 hod.	8 hod.	8 hod.	16 hod.	16 hod.	32 hod.
>10°C	2 hod.	4 hod.	4 hod.	8 hod.	8 hod.	16 hod.

* Doba tvrdnutí se může lišit i v závislosti na povrchu, množství použitého výrobku, vlhkosti a okolní teplotě.

TENTO VÝROBEK POUŽÍVEJTE V KOMBINACI S:

